

## ROKANATE M PE 0805

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Prepolimer na bazie diizocyanianu difenylometanu (MDI).
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Zawartość grup NCO, % (m/m) ..... <b>7,9 – 8,6</b> (PN-EN ISO 1242:2013-06) Gęstość w temp. 25°C, g/ml ..... <b>1,06 – 1,09</b> (PN-EN ISO 3675:2004) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas..... <b>100 – 500</b> (ASTM D4878-15,met.A) Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C..... <b>ciecz,</b> <b>od bezbarwnej do żółtej</b>
<b>ZASTOSOWANIE</b>	ROKANATE M PE 0805 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym do produkcji bloków z pianki regenerowanej o dużej elastyczności końcowego wyrobu. Jest utwardzany wilgocią.