

ROKANATE M PE 2402

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе)24,0 – 25,0
(PN-EN ISO 14896:2010)
Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,16 – 1,18
(PN-EN ISO 3675:2004)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас.....200 – 500
(ASTM D4878-15, мет.А)

ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 2402 - изоцианатный компонент компонент, используемый для производства интегральной пены. Его можно как на машинах низкого, так и высокого давления.