

ACTIVE PLAY AS C II GREEN – LV2

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

На основе пигментированного форполимера
дифенилметандиизоцианат с красящими добавками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,15 – 1,25
(PN-EN ISO 2811-1:2023-03)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас*2500 – 4000
(ASTM D4878-15, met.A)

Шпиндель 31, число оборотов в минуту = 5; Тип вязкомера: DV-II+Pro;
приставка Brookfield SSA; Продолжительность испытания: 20 минут

* вязкость может изменяться со временем - тиксотропный продукт

Внешний вид при темп. 25°C**зеленая жидкость

** возможное расслоение продукта

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS C II GREEN – LV2 - однокомпонентный клей
полиуретановый клей с хорошей жесткостью соединения при
сохранении гибкость. Используется для цветных деталей
холодно- и горячеформованных деталей из гранулированной
резины SBR. Не содержит летучих органических
растворителей.