

ROKOPOL M1160

CHEMISCHE BEZEICHNUNG Polyetherpolyol, blockig-statistisches Copolymer von Ethylenoxid und Propylenoxid auf Glycerinbasis

CAS-NUMMER 9082-00-2

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Äußeres Erscheinungsbild bei 25°C Flüssigkeit frei von mechanischer Verunreinigung, schillernd

Hydroxylzahl, mg KOH/g 30 – 36
(ASTM D4274-16, met. D)

Säurezahl, mg KOH/g max. 0,4
(ASTM D7253-16, Bromthymolblau)

Wasser, % (m/m) max. 0,1
(ASTM D4672-18)

Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas * 1200 – 1500
(ASTM D4878-15, met. A)

* Dieser Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt.

INFORMATIONSSANGABEN

** Molekulargewicht ~5000

Dichte bei 25°C, g/ml ~1,09

Zündtemperatur, °C über 250

Dynamische Viskosität bei 20°C, mPas* ~1600

Das Produkt enthält Antioxidantien ohne BHT.

**Diese Informationsangaben stellen keine technischen Anforderungen dar und dürfen keinen Grund für eine Reklamation darstellen.

ANWENDUNG

Zur Herstellung von Polyurethan-Weichschaumstoffen vom Typ Soft, Hyper Soft mit breitem Dichtebereich und hoher Scorch-Beständigkeit, thermoplastischen Schaumstoffen und als Zusatz zur Herstellung von HR-Schaumstoffen als Cell Opener.