

ROKANATE M PE 0805

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Содержание NCO-групп, % (по массе)7,9 – 8,6 (PN-EN ISO 1242:2013-06) Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,06 – 1,09 (PN-EN ISO 3675:2004) Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас100 – 500 (ASTM D4878-15, мет.А) Внешний вид при темп. 25°Cжидкость, от бесцветного до желтого
ПРИМЕНЕНИЕ	ROKANATE M PE 0805 - однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для производства регенерируемых пеноблоков с большой эластичностью конечного изделия. Он отверждается влагой.