

## ROKANATE M PE 0201

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе) .....1,9 – 2,5  
(PN-EN ISO 1242:2013-06)

Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,06 – 1,09  
(PN-EN ISO 3675:2004)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас....8 000 – 13 000  
(ASTM D4878-15, мет.А)

Внешний вид при темп. 25°C .....жидкость,  
от бесцветного до желтого

### ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 0201 - однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная мембрана, используемая для защиты бетонных стяжек, фундаментов и стен от влаги. Отверждается влагой.