

ACTIVE PLAY AS H 8013_2

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп , % (по массе)14,5 – 15,5
(PN-EN ISO 14896:2010)
Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,17 – 1,19
(PN-EN ISO 3675:2004)
Динамическая вязкость при темп. 25°C. мПас 1000 – 2000
(ASTM D4878-15, мет. А)
Внешний вид при темп. 25°C..... жидкость,
тёмный янтарь

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS H 8013_2 - однокомпонентный полиуретановый клей без органических растворителей с хорошей жесткостью швов при сохранении гибкости их ACTIVE PLAY AS H 8013_2 используется для изготовления холодного и горячего формования деталей из резиновых гранул SBR или EPDM.

ACTIVE PLAY AS H 8013_2 используется для изготовления, среди прочего, грузиков и аналогичных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.