



ФАРБИ ТА ПОКРИТТЯ  
ФАРБИ

ФАРБА ДЛЯ  
ВНУТРІШНЬОГО  
ЕКОЛОГІКУ



# ФАРБА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОЛОГІКУ

	ІНГРЕДІЄНТ	КОНЦЕНТРАЦІЯ [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	exodis-pc185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



## Клас стійкості

до вологого  
стирання EN 13300

II

Вязкість Брукфілд, S64, 20 об/хв

10200 mPa·s

Глянець 85° ISO 2813

2.7

Коефіцієнт  
контрастності  
при витраті 8  
м<sup>2</sup>/л ISO 6504-3

99,3%

Швидкість  
розтікання при  
коефіцієнті  
контрастності  
98,0% ISO 6504-3

10 м<sup>2</sup>/л

## Процедура:

1. Змішайте компоненти 1–4.
  2. Повільно, перемішуючи, додавати компоненти 5–10 і перемішувати до отримання однорідної рідини.
  3. Подрібнюйте, поки не буде досягнута бажана тонкість.
- 
4. До суспензії пігменту додати компоненти 11–16 і перемішати до отримання однорідної рідини.



Текст у цьому документі перекладено автоматично. Може містити помилки.

Інформація, що міститься в каталозі, вважається точною і відповідає дійсності, але повинна розглядатися лише як інформаційна. Детальна інформація про продукт міститься в TDS та MSDS. Пропозиції щодо застосування продуктів ґрунтуються на наших найкращих знаннях.

Користувач несе відповідальність за використання продуктів відповідно або не відповідно до запропонованого застосування, а також за визначення придатності продукту для власних цілей.

Всі авторські права, права на товарні знаки та інші права інтелектуальної та промислової власності, а також права на використання цієї публікації та її змісту передаються компаніям PCC Rokito SA, PCC EXOL SA та іншим компаніям групи PCC або їх ліцензіарам. Всі права захищені.

Користувачі/читачі не мають права відтворювати цю публікацію повністю або частково, а також копіювати її (за винятком особистого використання) або передавати третім особам.

Дозвіл на відтворення для особистого використання не поширюється на дані, використані в інших публікаціях, електронних інформаційних системах або інших публікаціях у засобах масової інформації. PCC Rokito SA та PCC EXOL SA не несуть відповідальності за дані, опубліковані користувачами.

Відвідайте бізнес-платформу групи, щоб ознайомитися з повним асортиментом лакофарбової продукції.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC Group  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Польща

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

