



ФАРБИ ТА ПОКРИТТЯ
ПІГМЕНТНІ КОНЦЕНТРАТИ



ЧОРНИЙ ОКСИД
ЗАЛІЗА, 60%

ЧОРНИЙ ОКСИД ЗАЛІЗА, 60%

	ІНГРЕДІЄНТ	КОНЦЕНТРАЦІЯ [%]
1	Water	28,2
2	exodis-pc800	6,0
3	EXOpplast OTE3	5,0
4	Pigment Black 11	60,0
5	Defoamer	0,6
6	Hydrophilic fumed silica	0,1
7	Biocide	0,1



Вязкість Брукфілд, S64, 20 об/хв

4900 mPa·s

Міцність

тонування

покриттів WB

Колориметрія

●●●●○

Процедура:

1. Змішайте компоненти 1–3 і 2/3 піногасника.
2. Додайте пігмент і діоксид кремнію (для неорганічних пігментів) повільно, перемішуючи, і перемішуйте до отримання однорідної рідини.
3. Подрібнюйте, поки не буде досягнута бажана тонкість.
4. Додайте решту 1/3 піногасника та біоциду та перемішуйте протягом 10 хвилин.



Текст у цьому документі перекладено автоматично. Може містити помилки.

Інформація, що міститься в каталозі, вважається точною і відповідає дійсності, але повинна розглядатися лише як інформаційна. Детальна інформація про продукт міститься в TDS та MSDS. Пропозиції щодо застосування продуктів ґрунтуються на наших найкращих знаннях.

Користувач несе відповідальність за використання продуктів відповідно або не відповідно до запропонованого застосування, а також за визначення придатності продукту для власних цілей.

Всі авторські права, права на товарні знаки та інші права інтелектуальної та промислової власності, а також права на використання цієї публікації та її змісту передаються компаніям PCC Rokito SA, PCC EXOL SA та іншим компаніям групи PCC або їх ліцензіарам. Всі права захищені.

Користувачі/читачі не мають права відтворювати цю публікацію повністю або частково, а також копіювати її (за винятком особистого використання) або передавати третім особам.

Дозвіл на відтворення для особистого використання не поширюється на дані, використані в інших публікаціях, електронних інформаційних системах або інших публікаціях у засобах масової інформації. PCC Rokito SA та PCC EXOL SA не несуть відповідальності за дані, опубліковані користувачами.

Відвідайте бізнес-платформу групи, щоб ознайомитися з повним асортиментом лакофарбової продукції.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Польща

e-mail: products@pcc.eu

