

ROFLEX T45

NAZWA CHEMICZNA	Modyfikowane fosforany arylowe
NUMER CAS	-
FUNKCJA	Plastyfikator
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 20-25°C.....jednorodna, klarowna ciecz Liczba kwasowa, mg KOH/gmax. 0,1 Gęstość w temp. 25°C, g/cm ³ 1,02-1,06 Lepkość w temp. 25 °C, mPa·s 35-70 Temperatura zapłonu, °Cmin. 200
DANE INFORMACYJNE	Inne rozpuszczalniki metanol, etanol, aceton Zapach..... słaby, estrowy Masa molowa, g/mol 326-494 Bezhalogenowy
ZASTOSOWANIE	Stosowany jako środek zmiękczający w przetwórstwie PCW oraz syntetycznego kauczuku.